

Konformitätserklärung

für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff und Papier die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Wir Verteiler, WIMEX s.r.o.
Soblahovská 2050
91101 Trenčín
Slowakische Republik

Erklären Sie hiermit, dass die folgenden Produkte der:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlament und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen entsprechen
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen entsprechen

Diese Erklärung bezieht sich auf folgende Produkte der Firma WIMEX s.r.o.:

WIMEX Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Materialart
76411	Pappbecher kraft Ø62mm 110ml `XS: 0,08L/4oz` [50 St.]	Papier + PE
76420	Pappbecher kraft Ø73mm 200ml `S: 0,18L/7oz` [50 St.]	Papier + PE
76428	Pappbecher kraft Ø80mm 280ml `M: 0,2L/8oz` [50 St.]	Papier + PE
76433	Pappbecher kraft Ø80mm 330ml `ML: 0,3L/10oz` [50 St.]	Papier + PE
76442	Pappbecher kraft Ø90mm 420ml `L: 0,3L/12oz` [50 St.]	Papier + PE
76451	Pappbecher kraft Ø90mm 510ml `XL: 0,4L/16oz` [50 St.]	Papier + PE
76936	Papierbecher (PAP/PE) kraft Ø115mm 350ml `S` [50 St.]	Papier + PE
76951	Papierbecher (PAP/PE) kraft Ø115mm 500ml `M` [50 St.]	Papier + PE
76976	Papierbecher (PAP/PE) kraft Ø115mm 750ml `L` [50 St.]	Papier + PE

Die Gesamtmigration sowie die spezifischen Migrationen liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten.

Die eingesetzten Materialien und Rohstoffe entsprechen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011; folgende Stoffe mit Beschränkung werden in dem o. g. Produkt eingesetzt:

Ref.-Nr.	CAS Nr.	Bezeichnung des Stoffs	Limit (SML)
-	-	-	- mg/kg

Dual-Use-Additive werden in Produkten nicht verwendet.

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen:

Arten von Lebensmitteln, die mit den Produkten in Berührung kommen sollen:

Wässrige, saure, alkoholische und fettige Lebensmittel.

Einschränkungen:

Wir empfehlen nicht, Schüsseln mit warmen Speisen zu stapeln.

Die Verwendung umfasst das Erhitzen auf 70 °C für bis zu 2 Stunden oder 100 °C für 15 Minuten, ohne anschließende Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank.

Die Migrationsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen nicht überschritten:

Lebensmittelart	Lebensmittelsimulanz	Prüfungsbedingungen: Berührungsdauer und Temperatur
Wässrig + sauer	3% Essigsäure	2 Std. bei 70 °C
Alkohol- + wässrig	10% Ethanol	2 Std. bei 70 °C
Alkohol- + fetthaltig	95% Ethanol	2 Std. bei 70 °C

Organoleptische Tests zeigten keine deutliche Veränderung von Geruch und Geschmack unter folgenden Prüfbedingungen:

Lebensmittelart	Lebensmittelsimulanz	Prüfungsbedingungen: Berührungsdauer, Temperatur
Wässrig	Stilles Wasser	2 Std. bei Zimmertemperatur (Heißbefüllung bei 70 °C)


Verhältnis der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Flächen zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde: 339,6 cm²/400 ml.

Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Produkten und dessen Verwendung wie spezifiziert. Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt; danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben.

Identität und Anschrift des Herstellers (Lieferanten) werden aufgrund des Geschäftsgeheimnisses nicht veröffentlicht.

Gültigkeit dieser Erklärung: bis zum Widerruf oder Neuausstellung

Trenčín, den 11.12.2021



Marián Baláž, Geschäftsführer